

LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000.00 DA

Filiale du groupe IMETAL



E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613



Fiche Technique

REFRAB 5044

Béton réfractaire à projeter

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Andalousite
Granulométrie : 0 – 3 mm

Résistance pyroscopique (°C)	1550
Densité apparente	2,20
Porosité ouverte (%)	16

Composition chimique(%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃
52,90	32,22	6,10	1,30

Principales utilisations

- *Entretien par gunitage des revêtements de poche à acier – Voute de bruleurs – Chaudières.*

Ces données techniques sont spécifiques pour une masse normale et sont exposées à des variations raisonnables