

## LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000.00 DA

Filiale du groupe IMETAL



E-mail :  
refractal\_dg@hotmail.com

### SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar  
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07  
Fax: 213 38 57.42.23

### UNITE

Complexe Sidérurgique  
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341  
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35  
Art. d'imposition : 23110120613



## Fiche Technique

# REFRA B 7044

Béton réfractaire à guniter

### Caractéristiques physiques

Constituant de base : Andaloussite  
Granulométrie : 0 – 6 mm

Résistance pyroscopique (°C)	1650
Densité apparente	2,72
Porosité ouverte (%)	18,21

### Composition chimique(%)

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	CaO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
72,00	19,73	4,81	1,39

### Principales utilisations

- *Entretien par gunitage des revêtements internes.*
- *Fours à chaux et cimenterie.*
- *Entretiens des parois des répartiteurs.*

*Ces données techniques sont spécifiques pour une masse normale et sont exposées à des variations raisonnables*