

LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000.00 DA

Filiale du groupe IMETAL



E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613

Fiche Technique

REFRA DVL50

Plaque de voûte pour four de recuit

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Andalousite

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Résistance pyroscopique (°C) | 1500 |
| Densité apparente | 2,30 |
| Porosité ouverte (%) | 18,44 |
| Résistance à l'écrasement en kg/cm2 | 513 – 419 |

Composition chimique (%)

| | | |
|--------------------------------|------------------|------|
| Al ₂ O ₃ | SiO ₂ | CaO |
| 54,83 | 29,55 | 4,99 |

Principales utilisations

- *Plaque de voûte pour four de recuits.*