

LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000.00 DA

Filiale du groupe IMETAL



E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613

Fiche Technique

REFRA Busette GM

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Andalousite

Résistance pyroscopique (°C)	1500
Densité apparente	1,95
Porosité ouverte (%)	9,48

Composition chimique (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃
55	30	5	1

Principales utilisations

- *Busette pour poche de transfert Fonderie.*