

REFRACTAL

E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613

LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000 00 DA

Filiale du groupe IMETAL



Fiche Technique

POUDRE DE POCHE PP N°964

Caractéristiques physico-chimiques

Densité (g/cm ³)	1,4
Granulométrie (mm)	95% ≤ 2
Température de fusion (°C)	≥1500
PF	≤4.5

Composition chimique (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO+Mgo	H ₂ O
≥0.3	≥90	≤1.5	≤5	≤4



Ces données techniques sont spécifiques pour une masse normale et sont exposées à des variations raisonnables