



E-mail :  
refractal\_dg@hotmail.com

### SIEGE SOCIAL

Chaïba – commune Sidi Amar  
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07  
Fax: 213 38 57.42.23

### UNITE

Complexe Sidérurgique  
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341  
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35  
Art. d'imposition : 23110120613

## LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000 00 DA

Filiale du groupe IMETAL



## Fiche Technique

# REFRA B 4035

Béton réfractaire à prise hydraulique

### Caractéristiques physiques

Constituant de base : Chamotte  
Granulométrie : 0 – 10 mm

Résistance pyroscopique (°C)	1 400
Densité apparente	2,2
Porosité ouverte (%)	18,52
Résistance à l'écrasement en kg/cm <sup>2</sup>	500-529

### Composition chimique (%)

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	CaO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O	TiO <sub>2</sub>	MnO	MgO
45,79	30,97	6,08	3,06	0,54	1,29	0.05	Néant

### Principales utilisations

- *Revêtement du dernier rouleau poche acier*
- *Maçonnage parti haute des cubilots.*
- *Revêtement de sécurité des poches à acier.*
- *Revêtement des bacs d'avaries.*
- *Revêtement de Cônes de sorite*

*Ces données techniques sont spécifiques pour une masse normale et sont exposées à des variations raisonnables*