

LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000 00 DA

Filiale de IMETAL



E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613

Fiche Technique

REFRAB 5035

Béton réfractaire à prise hydraulique

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Andalousite
Granulométrie : 0 – 10 mm

Résistance pyroscopique (°C)	1500
Densité apparente	2,23
Porosité ouverte (%)	15,85

Composition chimique(%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃
54,83	29,55	4,99	1,42

Principales utilisations

- *Revêtement des portes des fours à coke.*
- *Revêtement interne zone de cuisson du four tunnel*
- *Revêtement interne four de fusion.*
- *Confection pièces de forme et brûleurs.*



Ces données techniques sont spécifiques pour une masse normale et sont exposées à des variations raisonnables