

REFRACTAL

E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613

LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 80.000.000.00 DA

Filiale du groupe IMETAL



Fiche Technique

REFRA C75

Coulis réfractaire à prise céramique

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Bauxite
Granulométrie : 200 μ

Résistance pyroscopique (°C)

1700

Composition chimique (%)

Al₂O₃

75,19

SiO₂

18,75

Fe₂O₃

1,2

Principales utilisations

- *Jointoiement de briques d'usure.*



Ces données techniques sont spécifiques pour une masse normale et sont exposées à des variations raisonnables