

REFRACTAL

E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613



LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 80.000.000 00 DA

Filiale du groupe IMETAL



Fiche Technique

REFRA C50

Coulis réfractaire à prise céramique

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Andalousite
Granulométrie : 100 μ

Résistance pyroscopique (°C)

1 400

Composition chimique (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃
51-52	42-43	<0,3	<0,2

Principales utilisations

- jointoiement briques isolantes poches.

Ces données techniques sont spécifiques pour une masse normale et sont exposées à des variations raisonnables